



FONDO CFP AI SILICATI

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 0911

Fissativo all'acqua a base di silicato di potassio, trasparente, con funzione consolidante e silicatizzante di supporti minerali.

Caratteristiche

Il FONDO CFP omogeneizza l'assorbimento del supporto, garantisce un'elevata traspirabilità, ed è particolarmente indicato per cicli di finitura con rivestimenti traspiranti a base minerale (calce, grassello, silicato di potassio).

Note tecniche

Aspetto	fluido, trasparente
Peso specifico	1,04 kg/dm ³
pH	9.5 - 10
Resa media	0,100 litri/m ² in funzione dell'assorbimento del supporto

Composizione

Silicato di potassio stabilizzato;
Additivi atti a conferire buona lavorabilità;
Esente da solventi.

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore; Modalità di applicazione:

Il FONDO CFP CALCEFORTE deve essere sempre applicato opportunamente diluito; la diluizione consigliata per la preparazione dei supporti, nuovi o già esistenti, in buone condizioni, è di 2:1 con acqua (2 litri di prodotto, 1 litro d'acqua).

Nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FONDO CFP CALCEFORTE diluito fino a 1:1 con acqua, tenendo presente che più il fondo è assorbente più è necessario diluire il prodotto. Applicare il prodotto diluito a pennello, in una sola mano. È sconsigliata l'applicazione a rullo di pelo.

Confezione

Tanica PP da 5, 10 e 20 litri.

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Voce di capitolato

Applicazione a pennello in una sola mano di fissativo all'acqua, a base di silicato di potassio, trasparente, con funzione consolidante e silicatizzante di supporti minerali, con elevata traspirabilità, che omogeneizza l'assorbimento del supporto, diluito secondo le indicazioni del produttore, compreso l'eliminazione di ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore (tipo FONDO CFP AI SILICATI CALCEFORTE).

Indicazioni

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Il FONDO CFP deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.



Continua FONDO CFP AI SILICATI

Uso

Preparazione alla finitura di intonaci esterni.

Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Note

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 2015.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.