



TONACHINO SLX AI SILOSSANI

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1051

Il TONACHINO SLX è un rivestimento di finitura in pasta composto di speciali leganti acrilossilossanici all'acqua, che conferiscono contemporaneamente traspirabilità, idrorepellenza e resistenza all'esterno. Granulometrie disponibili mm 0,6 – 1,0 – 1,2 – 1,5 – 2,0.

Caratteristiche

Il TONACHINO SLX è usato come rivestimento protettivo e decorativo per esterni ed interni su intonaci a base e/o calce-cemento, in particolar modo dove risulta necessario aver contemporaneamente alta traspirabilità e basso assorbimento d'acqua.

Note tecniche

Colori	bianco, colori di cartella e al campione
Granulometrie	0,6 - 1,0 – 1,2 – 1,5 – 2,0
Peso specifico	1,750 kg/litro
Resa media	(0,60) 1,2 - 1,5 kg/m ² /per una mano (1,00) 1,5 - 2,0 kg/m ² /per una mano (1,20) 2,0 - 2,2 kg/m ² /per una mano (1,50) 2,6 - 2,8 kg/m ² /per una mano (2,00) 2,6 - 2,8 kg/m ² /per una mano

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore.

Modalità d'applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare bene. Non diluire con acqua. Applicare una mano di FONDO SLX diluito 2:1 con acqua (2 litri di FONDO, 1 litro d'acqua). Dopo almeno 24 ore, applicare il TONACHINO SLX con la cazzuola inox e stendere uniformemente col frattone d'acciaio. Per ottenere migliori risultati di omogeneità si consiglia di stendere il materiale a due mani. La prima mano consisterà in una rasatura volta a stabilizzare il fondo; la seconda va rifinita col frattazzo di spugna o di plastica. Spessore totale mm 3 circa.

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di tonachino minerale, a base di resina acrilossilossanica, con caratteristiche di elevata traspirabilità al passaggio del vapore acqueo e basso assorbimento capillare. Il supporto deve essere omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore. Applicare una mano di specifico fondo (tipo FONDO SLX CALCEFORTE) diluito 2:1 con acqua; dopo almeno 24 ore applicare il tonachino in due passate, con la seconda frattazzata in finitura, granulometria e colore a scelta della Direzione Lavori (tipo TONACHINO SLX AI SILOSSANI CALCEFORTE).

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Indicazioni

Retirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;



Continua TONACHINO SLX AI SILOSSANI

Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;
Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;
Non applicare su legno, gesso o precedenti rivestimenti sintetici;
Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
Il TONACHINO SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

Uso

Tonachino decorativo e protettivo per interni ed esterni.

Note

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.